

Floorcoat Decking Oil

Produkttype: Alkyd Resin.

Versjoner; Clear, Black, Chocolate, Medium Walnut, Royal, Oak.

Rækkeevne: Ca. 10-15 m²/L afhængig af træsort.

Rengøring: Mineralsk terpentint

Opbevaring: Over 5°C og højst 30°C.

Tåler ikke FROST eller direkte sollys.

Holdbarhed: 9 måneder, uåbnet, frostfrit, max 30°C.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om brug af vore produkter, er resultatet af erfaringer og er baserede på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved henvendelse til sælger eller producent. Der ydes ingen garanti for den håndværksmæssige udførelse af arbejde med vore produkter og dokumentation af dette påhviler den udførende håndværker.

Da der erfaringsmæssigt kan optræde uønskede effekter ved genlakeringer, trods udførelse af arbejdet efter korrekte håndværksmæssige forskrifter, anbefales det entreprenøren, i så stor udstrækning det er nødvendigt, at tage højde for disse overfor kunden.

Anbefalinger fra producenten og eventuelle aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar følger vore almindelige forretningsbetingelser og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny teknisk information mister den gamle version sin gyldighed.

Anvendelse:

Floorcoat Decking Oil anvendes udendørs til behandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser og havemøbler. Kan anvendes på alle træsorter. Dog med forsigtighed på lærketræ.

Oliens sammensætning beskytter træet, ved at give træet en stærk vand- og smudsafvisning, samt en god rengøringsvenlig overflade, som udsætter begroninger og skimmelsvamp. Olien indeholder UV-beskyttelse.

Brugsanvisning:

Både nye og tidligere behandlede træterrasser og -havemøbler, skal rengøres med Floorcoat Exterior Cleaner inden oliering.

Efter renseprocessen, og når træet er helt tørt, mindst 24 time, kan en slibning med enten fint sandpapir korn 120 eller maskinel slibning være nødvendig, hvis der er fiberrejsning eller hvis træet ikke er rensset helt i bund, inden oliering.

Behandlingen skal udføres i tørvej og ved en minimums temperatur på 10°C. Undgå dog direkte sollys og stærk varme. Olien omrøres grundt inden anvendelse.

Derefter behandles med Floorcoat Decking Oil i den ønskede farve. Olien påføres med rulle eller pensel i et tyndt jævnt lag, i træets længderetning.

Den udlagte olie må maksimalt tørre 10 minutter inden efterpolering. Alt overskydende olie poleres af med en rondelsliber, men hvid eller beige Pads.

Alternativt kan den aftørres med en frugfri bomuldsklud, indtil alt overskydende olie er aftørret og arealet fremstår med et ensartet udseende.

Bemærk:

Farvede overflader, kan have let afsmitning de første dage. Test altid olien på et ikke synligt sted, for at teste farve og øvrige udseende.

Alle klude og påføringsmaterialer, skal kommes i en pose med lidt vand og afskaffes efter endt arbejdsdag, da selvantændelse kan udelukkes.

Ibrugtagning:

Forsigtig brug efter 1-2 døgn afhængigt af vejret og temperaturen.