Tekniskt datablad

Floor Oil 2-Component System (Clear/färgad)

Beskrivning:
Floorcoat Floor Oil 2-Komponent är en slitstark, lågemitterande, högsolid alkydolja med vax, utvecklad för grund- och slutbehandling av inomhus trägolv och andra träytor. Det tillsatta vaxet ökar skyddet och ger vattenavvisande egenskaper.

Produkten är certifierad med Indoor Air Comfort Gold (Eurofins) och uppfyller höga krav på låga emissioner och en säker inomhusluft. Oljan är huvudsakligen baserad på förnybara råmaterial, vilket bidrar till en mer hållbar profil.

Oljan är lämplig för de flesta obehandlade och maskinslipade träytor och finns i en klar version samt 14 färger. Passar alla typer av miljöer, men rekommenderas särskilt för kommersiella ytor med hög belastning.

Endast för professionellt och kommersiellt bruk.

Bruksanvisning:

Oljebehandling av obehandlat/slipat trä:

1. Se till att ytan är noggrant ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish m.m. Eventuella ojämnheter avlägsnas genom slipning i träets längdriktning.
2. Avsluta slipningen med sandpapper korn 100–120 och dammsug noggrant för att ta bort slipdammet.
3. Det rekommenderas att fukta ytan före oljebehandling för att förbättra oljans inträngning och skapa ett jämnt utseende. Använd en fuktig trasa och se till att golvet fuktas jämnt.
4. Låt ytan torka tills den inte längre känns fuktig.
5. Skaka eller rör om oljan noggrant tills allt bottensats och pigment är upplöst. Häll oljan i en blandningsbehållare, tillsätt härdaren och rör om noggrant i 1–2 minuter. Om oljan tas från dunkar med olika batchnummer ska alla dunkar blandas i en större behållare innan användning.
6. Polera in oljan i ytan med en polermaskin med röd nylonpad i ett jämnt, tunt lager. Vid större ytor rekommenderas att dela upp i sektioner på 10–15 m^2 och alltid ta bort överskottsolja efter 20–25 minuter. Den överskottsolja som återstår poleras bort med polermaskin och vit nylonpad tills ett jämnt utseende uppnås. Applicera färsk olja vått-i-vått mellan sektionerna och undvik att kanter torkar under arbetet, eftersom detta kan orsaka missfärgning.
7. Avsluta gärna med att polera hela ytan med vit pad eller luddfri bomullstrasa tills ytan är jämn och torr. Om temperaturen är högre än rekommenderat bör ytan och tiden före polering minskas.
8. Om ytan inte verkar helt mättad kan ett extra tunt lager appliceras enligt samma arbetsmetod.
9. Låt ytan torka i 24 timmar innan lätt användning.

10. Säkerställ god ventilation under torkningen och täck inte ytan förrän oljan är helt härdad. Använda oljetrasor eller pads ska kasseras på ett säkert sätt – helst genom förbränning – för att undvika risk för självantändning.

Underhåll av oljade ytor:

När golvet visar tecken på slitage och behöver fräschas upp är det viktigt att bedöma om det bara finns mindre repor eller om ytan är nedsliten till bart trä.

Skydd och uppfräschning vid mindre repor, stolmärken m.m.:

Om ytan fortfarande är intakt rekommenderas att fräscha upp den med Floorcoat Maintenance Oil. Denna snabbtorkande underhållsolja kan appliceras direkt på en ren yta utan mellanslipning.

Produktdata:

- **Produkt:** 2-komponents torkande högsolid alkydolja + isocyanathärdare
- **Blandning:** 4 delar olja + 1 del härdare
- **Vaxinnehåll:** Innehåller vax för ökat ytskydd och vattenavvisning
- **Inomhusluftcertifiering:** Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- **Färger:** Klar + 14 standardfärger: Classic, Natural, Light Grey, Grey, White, Extra White, Medium Walnut, Oak, Dark Oak, Mahogany, Chocolate, Black, Wenge. Färger kan blandas individuellt
- **Åtgång:** Ca 30–50 m^2/L beroende på träslag, antal behandlingar, ytans uppsugningsförmåga, slipmetod, ytjämnhet och förfuktning
- **Öppentid:** Blandningen ska användas inom 4–6 timmar
- **Förtunning:** Ej rekommenderat – färdig att använda
- **Applicering:** Pensel, korthårig roller, spackel eller polermaskin
- **Yttemperatur:** 15–25°C
- **Torktid:** Ca 24 timmar för lätt gångtrafik vid 20°C och 55 % RF. Full härdning efter 7 dagar
- **Rengöring:** Lacknafta eller terpentin
- **Förvaring:** Över 5°C, under 30°C, frostfritt, ej i direkt solljus
- **Hållbarhet:** 24 månader oöppnad. Öppnad förpackning kan bilda skinn och eventuellt stelna med tiden

Hållbarhetsprofil:

Produkten innehåller över 70 % biobaserat innehåll från förnybara råvaror, vilket bidrar till förbättrad miljöprestanda vid golvbehandling.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Risk för självantändning: Trasor och andra material som använts vid applicering kan självantända. Lägg dem i en lufttät, obränbar behållare och kassera enligt lokala regler

Säkerställ god ventilation under torkningen

Täck inte ytan med mattor eller liknande innan oljan är helt härdad

Vi kan inte garantera vidhäftning eller resultat på alla träslag – gör alltid en provbehandling

Användelse: Använd ej utan primer. Ytan kan tas i försiktig användning efter 24 timmar och är helt härdad efter 7 dagar

Rengöring: Dammsug och torka av med en trasa urvriden i vatten eller mild neutralt rengöringsmedel. Använd inte såpa, ammoniak eller starkt alkaliska rengöringsmedel

Ansvarsfriskrivning:
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information inte användaren från ansvaret att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren.

Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den utförande hantverkarens ansvar.

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden.

Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare versionen.

Reviderad: 2025-28-07