Teknisk datablad

Floorcoat Boratlud

Beskrivelse:
Boratlud kan anvendes på alt indendørs træ, nyt eller renpudset. Produktet hvidpigmenterer træet, samt åbner det til videre behandling.

Produktdata:

- **Produkt:** Lud med farve
- **Dækkeevne:** 6-10 m^2/L.
- **pH:** Neutral
- **Anvendelse:** Med svaber, pensel eller kalkkost
- **Tørretid:** Ca. 5 timer, 20 °C 55%RH
- **Rengøring:** Vand.
- **Opbevaring:** Over 5 °C og under 30 °C. Må ikke udsættes for frost eller direkte sollys.
- **Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage ved maks 30 °C.
- **Forholdsregler:** Se sikkerhedsdatablad

Brugsanvisning:

VIGTIGT! Foretag altid en prøveopstrygning som kontrol af voksens virkning på gulvet.

Trægulvet skal være rent, tørt og fri for fedt og snavs. Luden omrystes før og under brug. Luden hældes i en plastbøtte og påføres gulvet med svaber, pensel eller kalkkost. Påfør altid luden i et jævnt lag, i træets længderetning, 1 til 2 brædder ad gangen.

For at undgå overlapninger skal behandlingen foregå vådt-i-vådt.

DA VI IKKE KAN GARANTERE FOR UØNSKEDE FORHOLD ELLER DEN NØDVENDIGE VEDHÆFTNING PÅ TIDLIGERE LAKEREDE GULVE, SKAL DER ALTID FORETAGES PRØVEOPSTRØG OG KONTROL.

VIGTIGT: Læs yderligere information i produktets tekniske datablad.

Efterbehandling:

Når gulvet har tørret til ”lettere fugtigt” efter ca. 5-10minutter, poleres til ensartet overflade med en beige polérpad.

Gulvet bør efterbehandles enten med en sæbe eller en oliebehandling f.eks. Floorcoat Natursæbe/Floorcoat Hvidsæbe eller Floorcoat Naturolie Natur/Hvid.

Ibrugtagning:

Forsigtig anvendelse af gulvet efter 24 timer.

Rengøring af gulve:

Foretages ved støvsugning eller overtørring med Floorcoat Natursæbe eller Floorcoat Hvidsæbe. Brug ikke brun sæbe, salmiak eller andre stærkt alkaliske rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 2023-02-14