Teknisk datablad

Floorcoat Fyrretræslud

Beskrivelse:
Indendørs fyrre- og grantræ, nyt, renpudset eller slebet til trærent. Luden stopper træets naturlige gulningsproces og giver en hård overflade.

Produktdata:

- **Produkt:** Lud med farve
- **Dækkeevne:** 6-10 m^2/L.
- **pH:** 11-12
- **Anvendelse:** Med svaber, pensel eller kalkkost.
- **Tørretid:** Ca. 5 timer, 20 °C 55%RH
- **Rengøring:** Vand.
- **Opbevaring:** Over 5 °C og under 30 °C. Må ikke udsættes for frost eller direkte sollys.
- **Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage ved maks 30 °C.
- **Forholdsregler:** Se sikkerhedsdatablad

Brugsanvisning:

VIGTIGT! Foretag altid en prøveopstrygning som kontrol af ludens virkning på gulvet.

Trægulvet skal være rent, tørt og fri for fedt og snavs. Luden omrystes før og under brug, ryst især den hvide version omhyggeligt. Luden hældes i en åben plastbeholder eller spand og påføres gulvet med svaber, pensel eller kalkkost. Påfør altid luden i et jævnt lag, i træets længderetning.

De brugte værktøjer rengøres med vand.

DA VI IKKE KAN GARANTERE FOR UØNSKEDE FORHOLD PÅ TIDLIGERE LAKEREDE GULVE, SKAL DER ALTID FORETAGES PRØVEOPSTRØG OG KONTROL.

VIGTIGT: Læs yderligere information i produktets tekniske datablad.

Efterbehandling:

Evt. trærejsning skures med grøn sliberondel eller slibenet korn 150, overskydende støv fjernes med støvsuger.

Gulvet bør efterbehandles enten med en sæbe eller en oliebehandling f.eks. Floorcoat Natursæbe/Floorcoat Hvidsæbe afhængig af gulvets farve.

Ibrugtagning:

Forsigtig anvendelse af gulvet efter 24 timer.

Rengøring af gulve:

Foretages ved støvsugning eller overtørring med Floorcoat Natursæbe eller Floorcoat Hvidsæbe. Brug ikke brun sæbe, salmiak eller andre stærkt alkaliske rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 2022-05-10