Tekniskt Datablad

Floor Oil & Primer (clear/färgad)

Beskrivning:
Floorcoat Floor Oil & Primer är en slitstark, 1-komponents torkande alkydolja som är enkel att applicera och idealisk för grund- och slutbehandling av inomhus trägolv och andra träytor.

Den kan användas i alla bostadsmiljöer samt i kommersiella områden med låg till medelhög belastning. Dessutom fungerar den som en effektiv primer före applicering av Floorcoat Floor Oil 2-Komponent eller innan applicering av två lager FC 82 2K eller FC 84 2K vattenbaserad PU-lack med härdare som topplack.

Produkten är certifierad för inomhusmiljö av Eurofins (Indoor Air Comfort) och innehåller inga skadliga ämnen som påverkar inomhusluften negativt.

Floorcoat Floor Oil & Primer är lämplig för de flesta obehandlade och maskinslipade träytor. Vid osäkerhet rekommenderas att göra en mindre provbehandling för att säkerställa kompatibilitet. Finns i Clear och 13 färger.

Produkten är avsedd för professionellt och kommersiellt bruk.

Bruksanvisning:

Primning av obehandlat/slipat trä:

1. Se till att ytan är noggrant ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish m.m. Eventuella ojämnheter avlägsnas genom slipning i träets längdriktning.
2. Avsluta slipningen med sandpapper korn 100–120 och dammsug för att ta bort allt slipdamm.
3. För större ytor rekommenderas att dela upp i mindre sektioner som kan oljas inom 30 minuter. Applicera oljan vått-i-vått mellan sektionerna och undvik att kanter torkar under behandlingen, då detta kan orsaka missfärgning.
4. Det rekommenderas att fukta ytan före oljebehandling för att förbättra oljans inträngning och ge ett jämnt utseende. Använd en fuktig trasa och säkerställ att golvet fuktas jämnt.
5. Låt ytan torka tills den inte längre känns fuktig.
6. Applicera det första lagret olja i ett jämnt skikt längs träets ådring på en yta som kan färdigställas inom 30 minuter. Det rekommenderas att applicera oljan med en röd nylonpad eller en gummiraka. Säkerställ att oljan förblir blank och våt under hela processen och sprid från våta till torrare områden där oljan absorberats.
7. Efter 20–30 minuter, medan oljan fortfarande är våt, polera lätt med en roterande polermaskin med vit nylonpad.

8. Avlägsna slutligen all överskottsolja med en ren, luddfri trasa. Det är viktigt att torka bort all olja för att uppnå en jämn, matt yta. Om olja får torka på ytan utan att absorberas uppstår missfärgning och blanka fläckar.
9. Låt ytan torka i 24 timmar innan slutbehandling påförs (se Slutbehandling med Floorcoat Floor Oil & Primer eller Slutbehandling med Floorcoat lack).

Slutbehandling med Floorcoat Floor Oil & Primer:

- Förbered ytan noggrant med en grön nylonpad.
- Dammsug för att ta bort allt slipdamm.
- Applicera det andra lagret olja i ett jämnt skikt längs träets ådring på en yta som kan färdigställas inom 30 minuter. Det rekommenderas att applicera oljan med en röd nylonpad eller en gummiraka. Säkerställ att ytan är helt mättad och polera därefter med en ren, luddfri trasa tills golvet känns torrt. All överskottsolja måste avlägsnas inom 30 minuter efter applicering.
- Låt ytan torka i 24 timmar innan lätt användning.

Slutbehandling med Floorcoat lack:

- För att öka slitstyrkan kan det oljade golvet slutbehandlas med Floorcoat FC 82 2K eller FC 84 2K lack. Det är viktigt att ytan är helt mättad med olja innan lacken påförs, då bristande mättnad kan orsaka missfärgning.
- När oljan är torr efter 24 timmar, slipa lätt med en grön pad.
- Dammsug för att ta bort allt slipdamm.
- Applicera ett lager Floorcoat FC 82 2K eller FC 84 2K lack med härdare och låt torka ca 4 timmar.
- Applicera sedan det andra och sista lagret lack med härdare och låt det härda helt.

Viktiga anmärkningar vid lackering på oljad yta:

- Om lack ska appliceras ovanpå oljan får endast ett lager Floorcoat Floor Oil & Primer påföras.
- Ytan måste torka minst 24 timmar och vara helt torr innan första lagret lack appliceras. Innan hela golvet lackeras ska ett vidhäftningstest utföras på en liten provyta.
- Lackering ska endast utföras med Floorcoat FC 82 2K eller FC 84 2K lack med härdare, enligt produktens instruktioner.
- All överskottsolja från primningen måste avlägsnas, och ytan vara helt torr för att undvika vidhäftningsproblem.
- Alternativt kan Floorcoat Floor Oil & Primer användas som primer innan applicering av Floorcoat Floor Oil 2-Komponent, med samma förberedelse och torktider..

Produktdata:

- **Produkt:** 1-komponents torkande alkydolja

- **Inomhusluftcertifiering:** Eurofins Indoor Air Comfort – lämplig för inomhusbruk utan negativ påverkan på luftkvaliteten
- **Färger:** Klar + 13 standardfärger: Classic, Natural, Light Grey, Grey, White, Extra White, Medium Walnut, Oak, Dark Oak, Mahogany, Chocolate, Black, Wenge. Färger kan blandas individuellt
- **Åtgång:** Ca 12–25 m^2/L beroende på träslag, behandlingar, uppsugningsförmåga, slipmetod, ytjämnhet och förfuktning
- **Före användning:** Skaka eller rör om oljan noggrant tills allt bottensats och pigment lösts upp
- **Förtunning:** Ej rekommenderat – färdig att använda
- **Applicering:** Pensel, korthårig roller, spackel eller polermaskin
- **Yttemperatur:** 15–25°C
- **Torktid:** Ca 24 timmar vid 20°C och 55 % RF. Klimatskillnader kan påverka torktiden
- **Rengöring:** Lacknafta/mineralterpentin
- **Förvaring:** Över 5°C, under 30°C, frostfritt och utan direkt solljus
- **Hållbarhet:** 24 månader oöppnad. Öppnad förpackning kan bilda skinn och eventuellt stelna med tiden

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Självantändningsrisk: Trasor och andra material som använts vid applicering kan självantända. Förvara i en lufttät, obränbar behållare och kassera enligt lokala föreskrifter

Säkerställ god ventilation under torkning

Täck inte ytan med mattor eller liknande innan oljan är helt härdad

Ingen garanti för vidhäftning eller resultat på alla träslag – gör alltid en provbehandling

Rengöring av golv: Dammsug och torka av med trasa urvriden i vatten eller mild neutralt rengöringsmedel. Använd inte såpa, ammoniak eller starkt alkaliska rengöringsmedel

Ansvarsfriskrivning:
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information inte användaren från ansvaret att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren.

Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den utförande hantverkarens ansvar.

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden.

Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare versionen.

Reviderad: 2026-15-09