Tekniskt datablad

Floorcoat Pinewood Lye

Beskrivning:
För furu- och granträ inomhus, nytt, finslipat eller slipat till trärent. Luten stoppar träets naturliga gulningsprocess och ger en hård yta.

Produktdata:

- **Produkt:** Pigmenterad lut
- **Täckförmåga:** 6–10 m^2/L
- **pH-värde:** 11–12
- **Applicering:** Med mopp, pensel eller kalkborste
- **Torktid:** Ca 5 timmar vid 20 °C och 55 % relativ luftfuktighet
- **Rengöring:** Vatten
- **Förvaring:** Förvaras över 5 °C och under 30 °C. Skyddas mot frost och direkt solljus.
- **Hållbarhet:** 12 månader i oöppnad förpackning vid förvaring i högst 30 °C
- **Försiktighetsåtgärder:** Se säkerhetsdatabladet

Bruksanvisning:

VIKTIGT! Gör alltid en provstrykning för att kontrollera lutens effekt på golvet.

Trägolvet ska vara rent, torrt och fritt från fett och smuts. Skaka luten före och under användning. Skaka särskilt den vita versionen noggrant. Häll luten i en öppen plastbehållare eller hink och applicera den på golvet med en mopp, pensel eller kalkborste. Applicera alltid luten i ett jämnt lager i träets längdriktning.

Rengör använda verktyg med vatten.

EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA MOT OÖNSKADE REAKTIONER PÅ TIDIGARE LACKERADE GOLV SKA ALLTID EN PROVSTRYKNING OCH KONTROLL UTFÖRAS.

VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens tekniska datablad.

Efterbehandling:

Eventuell fiberresning slipas med en grön sliprondell eller ett slipnät med kornstorlek 150. Avlägsna överflödigt damm med en dammsugare.

Golvet bör därefter behandlas med antingen såpa eller olja, exempelvis Floorcoat Natursåpa eller Floorcoat Vitsåpa beroende på golvets färg.

Ibruktagning:

Golvet kan användas försiktigt efter 24 timmar.

Rengöring av golvet:

Rengör genom dammsugning eller avtorkning med Floorcoat Natursåpa eller Floorcoat Vitsåpa. Använd inte brunsåpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.

Ansvarsfriskrivning:
Uppgifterna i detta dokument samt alla andra hänvisningar och rekommendationer som vi lämnar i samband med rådgivning om användningen av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena fråntar detta inte användaren ansvaret för att utföra egna tester eller inhämta teknisk rådgivning från återförsäljaren eller tillverkaren.

Ingen garanti lämnas för det hantverksmässiga arbetet med våra produkter, och dokumentationen av detta är den utförande hantverkarens ansvar. Oönskade effekter kan uppstå vid omlackering även om arbetet utförs enligt korrekta hantverksmässiga föreskrifter. Entreprenören rekommenderas att, i den utsträckning det är nödvändigt, ta hänsyn till detta gentemot kunden.

Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar och våra skyldigheter regleras av våra allmänna handelsvillkor och utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. När ny teknisk information finns tillgänglig upphör den tidigare versionen att gälla.

Reviderad: 2022-05-10