Tekniskt datablad

Floorcoat Precolor – White / Extra White

Beskrivning:
Precolor används på allt trä inomhus, både nytt och nyslipat.

Precolor ger träet en vit färgton och öppnar träytan inför vidare behandling.

Produktdata:

- **Produkt:** Lut
- **Dækkeevne:** 6-10 m^2/l.
- **pH:** Ca 7.
- **Anvendelse:** Med roller, pensel eller kalkborste.
- **Tørretid:** Ca 5 timmer vid 20 °C
- **Rengøring:** Vatten
- **Opbevaring:** Förvaras över 5 °C och vid högst 30 °C. Skyddas mot FROST och direkt solljus.
- **Holdbarhed:** 12 månader i oöppnad förpackning vid högst 30 °C.
- **Forholdsregler:** Se säkerhetsdatabladet för Precolor White. Se säkerhetsdatabladet för Precolor Extra White.

Bruksanvisning:

VIKTIGT! Gör alltid en provstrykning för att kontrollera produktens effekt på golvet, eftersom vissa träslag kan missfärgas.

Trägolvet ska vara rent, torrt och fritt från fett, smuts samt rester av lack, vax eller andra ytbehandlingar.

Skaka förpackningen noggrant före och under användning. Häll produkten i en öppen plastbehållare eller hink och applicera den med roller, pensel eller kalkborste. Applicera alltid ett jämnt lager i träets längdriktning för bästa resultat. För att undvika överlappningar ska behandlingen utföras vått-i-vått. När golvet har torkat och endast är lätt fuktigt poleras ytan med en beige polerrondell tills den är jämn och enhetlig.

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA ATT OÖNSKADE REAKTIONER INTE UPPSTÅR PÅ TIDIGARE LACKERADE GOLV, SKA EN PROVSTRYKNING OCH KONTROLL ALLTID UTFÖRAS.

VIKTIGT: Läs den ytterligare informationen i produktens tekniska datablad.

Efterbehandling:

När golvet är torrt efterbehandlas det med antingen Floorcoat Natursåpa/Vitsåpa eller Floorcoat Naturolja/Vitolja, beroende på önskad färg. Om en lackerad yta önskas ska golvet lackeras med en lämplig vattenbaserad lack.

Vid efterbehandlingen ska den vita ytan behandlas varsamt och förbli jämn, så att den enhetliga vita grundfärgen inte bryts.

Ibruktagning:

Får inte användas utan efterbehandling. Golvet kan användas försiktigt efter 24 timmar.

Rengöring av golvet:

Golvet rengörs genom dammsugning eller avtorkning med Floorcoat Natursåpa eller Floorcoat Vitsåpa.

Ansvarsfriskrivning:
Informationen i detta dokument samt alla andra hänvisningar och rekommendationer som vi lämnar i samband med rådgivning om användningen av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar detta inte användaren från att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning hos återförsäljaren eller tillverkaren.

Ingen garanti lämnas för det hantverksmässiga arbetet med våra produkter, och dokumentationen av detta är den utförande hantverkarens ansvar. Oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekta hantverksmässiga föreskrifter. Entreprenören rekommenderas att vid behov ta hänsyn till detta gentemot kunden.

Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar och våra skyldigheter regleras av våra allmänna handelsvillkor och utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. När ny teknisk information finns tillgänglig upphör den tidigare versionen att gälla.

Reviderad: 2023-07-04